

KIMTEC® MEGA-Pistolenschaum

Beschreibung

KIMTEC® MEGA-Pistolenschaum ist ein 1 Komp. Polyurethanschaum, der bei Produkttemperaturen von -10 °C bis +35 °C verarbeitet werden kann.

KIMTEC® MEGA-Pistolenschaum stellt sich je nach Material- und Umgebungstemperatur mit einer Schaumausbeute von 65 bis 75 Litern dar.

KIMTEC® MEGA-Pistolenschaum reagiert unter Einfluss der umgebenden Luftfeuchte bzw. von außen zugeführter Feuchte zu einem halbharten, weichelastischen Polyurethanschaumstoff.

Produkteigenschaften

- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von -10 °C bis +35 °C
- einkomponentig, feuchtigkeitsreaktiv
- haftet auf den meisten Untergründen ohne Vorbehandlung
- alterungsbeständig
- beständig gegen Säuren und Laugen
- extrem große Volumenausbeute
- exakte Dosiergenauigkeit über die Einstellung der Schaumstrangstärke an der Verarbeitungspistole
- optimierte Wärmedämmung
- geprüfetes Fugenschalldämm-Maß
- Erfüllt die Anforderungen für die RAL-Montage sowie die Forderungen der EnEV

Anwendungsgebiete

KIMTEC® MEGA-Pistolenschaum kann für die nachgenannten Fertigungen herangezogen werden:

- wärmedämmende Isolierung zwischen Fensterlaibung und dem umgebenden Mauerwerk
- Verschließen von Hohlräumen und Durchbrüchen aller Art, insoweit keine Konstruktionsmerkmale zu beachten sind
- zur Isolation von Heiß- bzw. Kaltwasser führenden Leitungen.

Verarbeitung

Behälter vor dem Ankuppeln an die Montagepistole 30 Sekunden intensiv schütteln, um die durch die Lagerung separierten Treibmittel homogen im Material zu verteilen.

Danach die Schutzkappe entfernen und die Dose mit dem schwarzen Dosenadapter leicht bis zum Anschlag auf die Pistole schrauben. Den Behälter dabei nicht verkanten oder überdrehen.

Den Abzugshebel der Verarbeitungspistole betätigen, um den Pistolenkörper mit Schaum zu füllen. Über die Dosierschraube die gewünschte Strangstärke einstellen.

Die Untergründe müssen fest, staub- und fettfrei sein. Bei einer Umgebungstemperatur oberhalb von 0 °C die zu verschäumenden Bauteile mit Wasser befeuchten.

Liegt die Umgebungstemperatur unterhalb von 0 °C bitte keine Befeuchtung vornehmen.

Das eingebrachte Wasser würde eine Eisschicht bilden und die Haftung des Schaums an dem umgebenden Bauwerkskörper beeinträchtigen.

KIMTEC® MEGA-Pistolenschaum maximal bis zu einem knappen Drittel des zu füllenden Hohlraumes dosieren. Der Schaum dehnt sich auf das Vielfache der eingebrachten Menge aus.

Nach erfolgter Durchhärtung die überstehende Menge abschneiden.

Bei täglichem Gebrauch Behälter an der Verarbeitungspistole angekuppelt lassen. Frische Schaumreste an der Pistolendüse mit KIMTEC® PUR-Reiniger-Spray entfernen. Nach Arbeitsende Dosierschraube zur Sicherung des Abzugshebels vollständig hineindrehen.

Bei längeren Arbeitsunterbrechungen Pistole mit KIMTEC® PUR- Pistolenreiniger durchspülen. Bis zum erneuten Gebrauch Pistole auf der Reinigerdose aufgeschraubt lassen.

Frische Verunreinigungen können sofort mit KIMTEC® PUR- Reiniger entfernt werden.

Die Qualität sowie die erzielte Ausbeute aus einem Behälter KIMTEC® MEGA-Pistolenschaum ist stark abhängig von der verwendeten Verarbeitungspistole. Zur Erzielung einer hohen Schaumausbeute raten wir zum Gebrauch unserer KIMTEC® Verarbeitungspistole, R2 (Art-Nr. 5550048). Zum Einbau von Türgargen hat sich unsere Verarbeitungspistole Typ HT (Art-Nr. 5550031) besonders bewährt.

Artikel Nr.

5150060, 850 ml

5150068, 560 ml

EAN

4021799137339

4021799137339

KIMJAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: September 2018

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Prüfvorschrift
Farbe	weiß bis gelb	
Verarbeitungstemperatur	-10 °C bis +35 °C	
Optimale Verarbeitungstemperatur	18 °C bis 20 °C	
Untergrundtemperatur	Bis -10 °C	
Schneidfähigkeit 20 °C		
Strang 20 mm*	10 Min.	
Strang 50 mm*	15 Min.	
Belastbar 20 °C*	3 – 6 Stunden	Je nach Fugenbreite
Standfestigkeit 20 °C Fuge 33 mm	gegeben, kein Ablauf	
Raumgewicht formgeschäumt freigeschäumt	12 gr./ltr. 10 gr. /ltr.	Je nach Feuchteangebot
Zugfestigkeit	12,5 N/cm ²	DIN 53455
Bruchdehnung	18 %	DIN 53455
Druckspannung 10% Stauchung	8,5 N/cm ³	
Zellstruktur	Fein, überwiegend geschlossen	
Dimensionsstabilität	+50 °C +1,8 % +20 °C +1,0 % -20 °C -2,3 %	
Volumenausbeute formgeschäumt		
Volumenausbeute freigeschäumt	bis zu 75 Liter	
Fugenschalldämm-Maß	60 (-1; -4)	dB
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W/m.k.	
Baustoffklasse B2		DIN 4102 - T1

*20 °C angefeuchteter Untergrund und befeuchtete Schaumraupe

Anwendungseinschränkungen

KIMTEC® MEGA-Pistolenschaum haftet nicht auf Siliconkautschuk, Polyethylen, PTFE und ähnlich gearteten Materialien.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 18 Monaten.

Artikel Nr.

5150060, 850 ml

5150068, 560 ml

EAN

4021799137339,

4021799137339

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de
info@kim-tec.de